

PRODUKTBLAD

Casco[®] CementRapid

EXTREMT SNABBHÄRDANDE CEMENTBASERAT LAGNINGSMASSA FÖR MINDRE LAGNINGAR, REPARATIONER I ELDSTÄDER, FASTGJUTNING AV BULTAR OCH SKRUVAR I GOLV ELLER VÄGGAR.



PRODUKTBESKRIVNING

Extremt snabbhärdande cementbaserat lagningsmassa för mindre lagningar fastgjutninga av bultar och skruvar i golv eller väggar. Värme resistent passar därför utmärkt till reparationer i eldstäder. Bra vidhäftning mot de flesta absorberande underlag som: betong, spackel, tegel m.m.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbhärdande cement
- Tål temperaturer upp till 1000 °C
- Hög tryckhållfasthet.
- Frost och värme säkert.

ANVÄNDNING

- Mindre lagningar
- Fastgjutninga av bultar och skruvar i golv eller väggar
- Värmeresistent
- Reparationer i eldstäder

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cement
Förpackning	2 kg PE-påse
Utseende / Färg	Mörkgrått pulver
Hållbarhet	18 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning bör användas snarast
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och frosthritt
Densitet	Blandad produkt ca 1700 kg/m ³

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Blanda 3 volymdelar pulver till 1 volymdel rent kallt vatten eller 1 kg pulver till 2.5 dl rent kallt vatten
Förbrukning	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Brukstid	Ca. 10 minuter vid +18° C
Torktid	Ca. 30 minuter vid +18° C

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Fukta alltid underlaget med vatten innan applicering av den färdigblandade Casco® CementRapid.

BLANDNING

Casco® CementRapid är mycket snabbhärdande. Blanda inte mer än vad du förbrukar inom ca 2 - 3 minuter. 3 volymdelar Casco® CementRapid blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Obs! Blanda aldrig produkten med varmt vatten. Blanda Casco® CementRapid till en homogen, klumpfri massa helst med maskinvisp.

MONTERINGSTID

Reparation och lagningar

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel (något bredare än skadan). Ytan är slipbar när massan har härdat.

Reparation och lagningar i eldstäder

Casco® CementRapid är en värmeresistent produkt som är lämplig att använda i eldstäder där temperaturen är upp till 1000 °C.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® CementRapid
Maj 2020, Version 02.01
02184030100000006

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.