

Sorteringskriterier Frøslev Interiør - gulve

Nedenfor findes en oversigt over sorteringskriterier på hhv. A- og B-kvalitet.

Sorteringskriterier	A-kvalitet	B-kvalitet
Friske knaster	Tillades	Tillades
Sorte knaster	Faste knaster tillades op til 5 stk. pr. 2 m. Max. Ø 30 mm	Tillades
Perleknaster	Tillades	Tillades
Barkringsknaster	Tillades i begrænset omfang	Tillades
Rådknaster	Tillades i begrænset omfang	Tillades
Knasthuller	Tillades ikke	Tillades i nogen grad
Knast- og høvlingsudslag	Max 1 stk. pr. 2 m - max 10 x 15 mm	Tillades
Krumning på længden	Max 5 mm pr. 2 m	Max 10 mm pr. 2 m
Knastridser	Forekommer	Forekommer
Skørkerne/blåt	Tillades ikke	Tillades i begrænset omfang
Insektskader	Tillades ikke	Tillades ikke
Vindridser	Korte usammenhængende kan forekomme	Tillades i begrænset omfang
Harpikslommer	Små kantstillede 1 x 25 mm max. 2 stk. pr. 2 m	Tillades
Uhøvede overflader	Tillades ikke på forsiden	Tillades meget begrænset på forsiden
Krumning	Max 1 % af emnets synlige flade	Max 1 % af emnets synlige flade
Marvstriber	Max 20 cm sammenhængende pr. 2 m	Tillades
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højdeforskel på langside og ende kan forekomme. Max 0,3 mm	Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme. Max 0,3 mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8 mm	Max 0,8 mm