

Kiilto Grip Häftfixering



Häftfixering för alla typer av borttagningsbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar en permanent klibbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringen kan vid behov enkelt tvättas bort.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIERCAN BE USED IN
NORDIC
S W A N
ECOLABELLED
BUILDINGS

- Snabbt klibb
- Permanent klibbfilm
- Appliceras med roller eller spackel
- Mycket dryg 6–12 m²/l

ANVÄNDNINGSMÅL

Häftfixering för alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor i torra utrymmen inomhus. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING


Lämpliga underlag är jämnt, torr och dammfri avjämningsmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämnning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minskar risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fixerat i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Grip på ytan med ett lämpligt verktyg. Vid applicering med roller kan Kiilto Grip spädas ut med vatten max. 20 vikt-%. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbfilm och lägg golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Golvbeläggningen monteras som vanligt men limningsytan ska vara klibbig före läggning. Följ golvtilverkarers anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Måltartvätt (1 del Måltartvätt och 5 delar vatten) på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom avjämningsmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid borttagning av Kiilto Grip från gammal golvbeläggning, se till att beläggningen tål alkaliskt rengöringsmedel. Sugande underlag kan primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

TÄNDNING PÅ SPACKELVERKTYG

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong: max. 3,5 vikt-% eller under 85 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	+18–25 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÅTGÅNG	6–12 m ² /l
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1,2 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Akrylsampolymer
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	10 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1°C, 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.



Pajarito 64/A5 (1 mm)

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.