




A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] QuickFiller

Lättviktsspackel för lagning av sprickor och spackling. Minimal krymp, torkar snabbt.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett lättviktsspackel för lagning av hål upp till 10 mm, sprickor, skruvhål och fogar på många olika underlag. Används både på vägg och tak i torra utrymmen.

ANVÄNDNING

- Endast inomhus i torra utrymmen!
- Lagning av hål och sprickor på:
 - stukatur
 - gips
 - betong
 - spacklade ytor
 - trä
 - skivmaterial

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Ultralätt
- Väldigt liten krymp
- Kan övermålas
- Slipbar efter härdning
- Lätt att applicera och rengöra

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- EC1 & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Akryl dispersion						
Förpackning	310 ml patron (12x310ml i kartong)						
	<table><thead><tr><th>Artikelnummer</th><th>Förpackning</th><th>EAN-kod</th></tr></thead><tbody><tr><td>780626</td><td>310 ml</td><td>7612655000606</td></tr></tbody></table>	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	780626	310 ml	7612655000606
Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod					
780626	310 ml	7612655000606					
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.						
Lagringsförhållanden	Får ej utsättas för temperaturer under +5°C eller temperaturer över +25°C. Produkten tål frost under transport (upp till -15°C) men måste användas i rumstemperatur.						
Utseende / Färg	Vit pasta						
Densitet	0,57 kg/dm ³						

TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd

Från -20°C till +75°C

APPLICERINGSINFORMATION

Skikt tjocklek

Fyllningskapacitet <10 mm

Omgivande lufttemperatur

Från +5°C till +30°C, gäller både underlag och material

Väntetid / Övermålning

Övermålningsbar efter helt torr

Väntetid

Kan slipas efter 2 timmars torktid, vid 23°C/ 50% RH

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Ej lämplig för kontinuerlig exponering för vatten.
Ej lämplig för PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen, eller andra feta plaster.
Använd inte mot EPDM gummi eller andra material som blöder mjukgörare, oljor, eller lösningsmedel.
Använd inte mot bitumösa underlag.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara rent, torrt och homogent. Fritt från oljor och fett, damm och lösa partiklar. En noggrann stålborstning, slipning, sandblästring eller lösningsmedelsrengöring kan krävas för att exponera rena, sunda ytor.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg direkt efter användning i varmt vatten. Torkad produkt kan avlägsnas mekaniskt.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® QuickFiller
November 2023, Version 01.03
02184030100000012

APPLICERING

Applieras med en foggistol och/ eller spackelspade. Kan övermålas med vattenbaserad färg när den är hel torr. Ett kompatibilitetstest med färg före applicering rekommenderas.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.