



KIILTO SUPERFIX DF

Flexibelt ljust fix med lättfiller



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Dammreducerad, ljus, dryg och flexibel hängfästmassa för sättning av keramiska plattor och glasmosaik på PVC-, målarfärg-, kakel, klinker och vanliga mineraliska underlag samt gips- och fibercementskivor behandlade med Kiilto Fuktspärr eller Kiilto tätskikt före plattsättning. Plattsättning kan göras utan fogsnöre. Lämplig för inom- och utomhusbruk men inte på ytor som ständigt är under vatten (t.ex. pooler).
UNDERLAG	Ytorna ska vara rena och fria från damm. Ej våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag skall fuktas, dock ej skivytor. Golvvärme ska stängas av 1 dygn före plattsättning. När plattsättning sker på PVC, målarfärgs-, eller gamla kakelytor se till att: <ul style="list-style-type: none">- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning- ytan sitter väl fast- vax, fett och smuts avlägsnas med Målartvätt eller kristallsodalösning och sköljs väl. När ytan torkat grovslipas den vid behov och slipdammet avlägsnas försiktigt.
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">- minskad mängd damm under blandning pga dammreducering- uppfyller M1-emissionsklass för byggnadsmaterial- uppfyller EN 12004 standardkrav, klass C2TES1- genom att använda Kiilto Fixbinder som tillsatsmedel förbättras Kiilto Superfix DF's deformations egenskaper (CE-märkning C2ES2)- ljus färg- lång bearbetningstid- passar för värmegolv- fukt- och frostbeständigt, även för utomhusbruk- lämpligt för sättning av kakel på kakel och PVC-tytor- lämplig för avjämning av mindre ojämnheter före plattsättning- OBS! För avjämning av större ojämnheter, använd Kiilto Vägg och Golvspackel <p>* rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t.ex pooler) * ej lämplig för spånskivor</p>
TEKNISKA DATA	Typ polymer-vit-cement-lättfiller-kvartssandsbaserat pulver Kornstorlek max 0,5 mm
ÅTGÅNG	Ca 2,2 kg/m ² vid applicering med en normaltandad spackel (tandbredd 6 mm, mellanrum 6 mm, höjd 6 mm). Ca 1,5 kg/m ² vid applicering med en mosaikspackel (tandbredd 4 mm, mellanrum 4 mm, höjd 4 mm).
BLANDNING	15 kg av Superfix DF pulver till 5,5 l vatten (vägg) 15 kg Superfix DF pulver till 6,5 l vatten (golv)
BEARBETNINGSTID	Användning inom 3 timmar efter tillblandning.
ÖPPENTID	ca 15 min, räknat från appliceringen.
REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN	Underlagets- och utrymmets temperatur: +18...+20°C Betongfukt: < 90% RF Under arbetet måste underlagets, fästmassans och plattornas temperatur vara minst +5°C-.

BRUKSANVISNING

Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa bildas. Låt massan mogna i 10-15 minuter, och rör om en gång ordentligt. Applicera fästmassan på underlaget genom att trycka ordentligt, använd en otandad spackel. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av spackeln över ett område som kan bearbetas inom 15 till 20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt mot underlaget och vrid omedelbart fast. Plattornas läge kan justeras i 15 minuter och det behövs. Välj spackel-tandningen så att vidhäftningsytan mellan fästmassa och kakel är minst 70% och mellan klinker 100% av den totala ytan. Plattstorlekar större än 25 x 25 cm på golv, bör även bakstrykas för att få full täckning under plattan.

Fläckar bör omedelbart avlägsnas med vatten eller en fuktig trasa. En intorkad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.

Fogning kan tidigast göras 12 timmar efter montering på väggar, på golv efter 24 timmar. Slutlig hållfasthet uppnås efter 1 vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet fördröjer tork- och härdningstiderna. Element- skarvar och skivväggarnas hörn, fogar mellan vägg- och golvplattor och andra rörelsefogar tätas med Kiilto Sanitetssilikon.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor. Undvik hudkontakt. Under blandningen rekommenderas andningskydd. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGAR

4 kg plastink
15 kg papperssäck

FÖRVARING

Hållbarhet för öppnad förpackning i torrt utrymme är max. 12 månader.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ovannämnda rekommendationer baseras på vår egen forskning och vår bästa kunskap. De lokala arbetsförhållandet och metoderna ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte hållas ansvariga för arbetet på plats.

I osäkra fall kontakta vår tekniska support.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0) 207 710 100

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75