



Kiilto Kerafix Kakellim



Fuktbeständigt lim för montering av keramiska plattor på vägg inomhus.

UPPFYLLER
BYGGVARU
BEDÖMNINGENS
KRITERIER

- ljus färg
- enkelt att använda
- färdigt för användning
- svag lukt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för montering av keramiska plattor på vägg inomhus. Kiilto Kerafix är även lämpligt för limning av polystyren och PU-cellplast. Inte lämpligt för kaklade ytor som är ständigt i kontakt med vatten.

BRUKSANVISNING

Lämpliga underlag är betong, murade konstruktioner och spacklade ytor samt cementbaserade skivor och gipsskivor. Ytan ska vara torr, fast och dammfri samt stabil (korrekt reglad). Keramiska plattor kan även limmas på en gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast: i dessa fall ska man låta limmet torka 5–7 dagar efter platsättning innan man påbörjar fogningen. En gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast ska rengöras med Kiilto Clean Klinkerrent. En väggbeklädnad av plast ska även ruggas upp för att säkerställa vidhäftning.

Applificera limmet på ytan med en slät spackel och jämna sedan ut skiktet med en tandad spackel. Tryck genast fast plattorna på underlaget. Minsta fogbredd är 2 mm. Placeringen av plattorna kan justeras inom 15 minuter efter montering. Fogning kan utföras tidigast 24 timmar efter monteringen. På ej sugande underlag kan fogning göras tidigast 5–7 dagar efter limning. Påskynda inte torkningen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong: max. 4 vikt-% eller under 90 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	+18–25 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser (frostbeständig limfog)
ÅTGÅNG	1–2 m ² /l, beroende på spackeltandning och plattstorlek
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,45 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Styrenakrylatdispersion
BEARBETNINGSTID	10–20 minuter beroende på rådande arbetsförhållanden
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	1 l, 3 l, 10 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.