



Ersätter: 2013-03-27

Datum: 2014-10-08

RoofSeal Takfog



En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak, t ex takplåt och runt skorsten. Fungerar oberoende av temperatur. Mjuknar ej av värme, är fukthärdande och lösningsmedelsfri.

- Elastisk fog
- Fri från lösningsmedel
- God kemikaliebeständighet
- Kan applicera på vertikala ytor vid temperaturer upp till +40°C
- Mycket bra åldringsbeständighet

TEKNISK DATA

Typ: MS-polymer.
Färg: Black (3901), Brickred (3902).
Konsistens: Tixotrop (lättsprutad).
Densitet: Ca 1600 kg/m³.
Torrhalt: 100 %
Flampunkt: Ingen
Lösningsmedel: Ingen
Temperaturbeständighet: - 40°C - +80°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C.
Skinntid: Ca 1 - 2 timmar.
Klibbfri: 2 - 4 timmar, beroende på tjocklek och temperatur.
Rörelseförmåga: Ca 20 %.
Glättningsväska: Rent vatten. Jämna ytan med fuktad fogpinne.
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco fogpistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt - med vatten. Härdad produkt - mekaniskt.

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta

med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

RoofSeal Takfog fäster mot de vanligaste konstruktionsmaterialen som takplåt, asfalt, takpapp, aluminium, murade ytor, trä och betong.

Begränsningar

Produkten rekommenderas inte till ytor som utsätts för gångtrafik.

Förarbete

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett.

Applicering

För att försäkra sig om ett gott slutresultat ska taket ha tillräcklig lutning för att inte fogen ska hamna i ett område där vattenpölar kan bildas.

När ytorna är rengjorda appliceras RoofSeal Takfog med fogpistol. Omedelbart efter applicering rekommenderas en efterslätning med spackel för att säkra full kontakt med ytorna.

Används RoofSeal Takfog som lim appliceras den med spackel.

FÖRPACKNING

300 ml



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com