

# Sadolin Facademaling Extra

Januar 2015

## Produktbeskrivelse

Sadolin Facademaling Extra er en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling til facader af puds, beton, letbeton. Sadolin Facademaling Extra har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed. Takket være nanoteknologien bliver facaden selvrensende, hvilket indebærer at smuds og begroinger vaskes bort af regnen.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroinger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt). Pudsoverflader skal være afhærdet min. 1 år inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton grundes med Sadolin Grunder - Puds & Beton. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Facademaling Extra.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Sadolin Grundrens. Begroinger behandles med Sadolin Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Sadolin Grunder - Puds & Beton. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Facademaling Extra.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF. optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsbleser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).



## Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Bindemiddel:** Silicamodificeret Akryldispersion  
**Glans:** 3 - Helmat  
**Rækkeevne:** Nymaling 4-6 m<sup>2</sup>/liter.  
**Rækkeevne:** Ommaling 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 6 timer  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 % fortynding  
**Standard Farver/Baser:** BW Hvid, BM, BC  
**Emballage størrelse:** 2,5-, 10 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 1-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 15 g/l VOC.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*