

# Golv & Parkettlack Halvmatt



*Ger en slitstark och tvättbar yta  
Ger ett fint halvmatt slutresultat som framhäver träet  
Skyddar och fördröjer att träet gulnar*

Låt inte ditt fina trägolv slitas ut i onödan. Beckers Golv & Parkettlack Halvmatt är en vattenburen klarlack som används för behandling av alla slags trä- och parkettgolv inomhus. Håll trägolvet fint längre - med Golv & Parkettlack skyddar du träet och skapar en slitstark och tvättbar yta.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvmatt

VERKTYG  
Pensel, mohairroller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +15°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

OBEHANDLAT TRÄGOLV (nytt trä): Rengör golvet noga från smuts och damm. Låt torka. Grunda sedan med en strykning Golv & Parkettlack Halvmatt oförtunnad. Mellanslipa med slippapper 120-150.

TIDIGARE BEHANDLADE TRÄGOLV: Rengör golvet noga från smuts. Mattslipa hela ytan med slippapper 180-240. Damma av väl.

FABRIKSLACKADE GOLV: Rengör golvet noga från smuts. Mattslipa med hela ytan med slippapper 180-240. Damma av väl.

## Måla

Omskakas! Låt lacken vila tills luftblåsor försvunnit innan du startar din lackning.

Stryk 2 gånger med Golv & Parkettlack. Rekommenderade verktyg är parkettpensel, mohairroller eller golvlackspidare. Mellanslipa innan sista lackningen med ett finare slippapper (180-240).

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Ytan är klar att användas efter 12 timmar, men det är bra att vänta med att möblera med tyngre möbler och mattor i upp till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*