

Kiilto PL 250 Kakellim + härdare



Ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).



- två-komponents polyuretankakellim
- för inom- och utomhusbruk
- för limning av keramiska plattor, glasmosaik, marmor och sten
- brandklassificering enligt FTCP
- MED-certifikat, så kallat rodermärke

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto PL 250 Kakellim är ett lösningsmedelsfritt, brandklassat två-komponents polyuretanlim i emissionsklass M1, som bildar en stark men ändå elastisk limfog. Med sin pastakonsistens är limmet utmärkt för applicering med spackel på väggar och tak. Används tillsammans med Kiilto PL 250 Härdare. Kiilto PL 250 Kakellim används för limning av t.ex. metaller, PVC och betong samt för limning av keramik och glasmosaik på Kiilto tätskikt. Limmets vidhäftningsstyrka uppfyller kraven enligt EN 12003 och EN 1348 efter vattenstresstester. Limmet är brandklassat enligt IMO FTCP Resolution MSC.61 (67) del 2 och del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

BRUKSANVISNING

Ytorna som ska fogas ska vara rena och torra. Ta bort oxidationer, fett och andra orenheter med Kiilto Mållartvätt, lösningsmedel eller genom slipning. När Kiilto PL 250 Kakellim appliceras på betong ska ytans relativa fuktighet vara högst 90 procent. Rör om Kiilto PL 250 och tillsatt härdaren försiktigt under blandning. Applicera blandningen med en spackel eller något annat appliceringsverktyg på en eller båda ytorna som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10 °C) men då blir härdningstiden mycket längre och appliceringsegenskaperna sämre.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nog

TORKTID	Plattorna kan fogas efter 8–9 timmar (20 °C). Slutlig styrka uppnås inom en vecka.
APPLICERINGSMÄNGD FÖR LIM	600–1 500 g/m ² beroende på material och underlag
BROTTÖJNING	30 %
KONSISTENS	Pastös
FROSTBESTÄNDIGHET	Produktkomponenterna ska skyddas mot frost. En härdad produkt är frostbeständig.
BEARBETNINGSTID	ca 60 min (20 °C, 50 % RF)
ÅTGÅNG	600–1 500 g/m ² beroende på material och underlag
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	6 viktdelar Kiilto PL 250 Kakellim + 1 vikt del Kiilto PL 250 Härdare
BLANDNINGENS FÄRG	Vitaktig
YTDRAGHÅLLFASTHET	5 N/mm ²
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1,5 kg/dm ³ (bas 1,6 kg/dm ³ och härdare 1,2 kg/dm ³)
BEARBETNINGSTID	ca 90 min efter blandning (applicerat på underlaget)
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	5 l/4,2 kg + 0,75 l/0,7 kg
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.



läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten.
Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.
Information om kassering av produkten och destruktion av
förpackningen finns på www.kiilto.com.