

## KC Mur- & Putsbruk B

Smidigt kombinationsbruk för både murning och putsning. Produkten kan även användas till slamning. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk.

### Arbetsbeskrivning

#### Blandning

Blandas maskinellt, cirka 10 minuter i en planblandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

#### Murning

Vid murning ska murstenarna vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Mura alltid med fyllda fogar.

#### Putsning

Vid putsning ska underlaget förvattnas. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för en ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid eftersträvas.

#### Tänk på

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. När temperaturen understiger 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, d.v.s. isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten m.m. Vid murning kan köldtillsatsmedel tillsättas, men det ersätter inte vinteråtgärder.

### Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Åtgång/m <sup>2</sup> vid murning	Se åtgångstabell
Åtgång/m <sup>2</sup> vid putsning	Ca 18 kg vid 10 mm putsskikt
Börjar hårdna efter	Ca 4 h
Användningstid vid 20 °C	Ca 2 h
Frostbeständighet	God

### Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 5530505) men kan i regel även fås i 1000 kg storsäck (art.nr 5730501) samt i 10-tonsbehållare (art.nr 5030500).

# Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**