

Schooner

Fernissa

Premium högblank fernissa med UV skydd.



PRODUKTBEKRIVNING

Schooner är en traditionell oljefernissa baserad på kinesisk träolja, lämplig på alla träslag. Lämplig på de flesta träslag, även teak och iroko. Den innehåller UV filter som skydd mot de förädiska UV strålarna och har en mycket lång livslängd.

- * Lätt att applicera
- * Djup, hög glans
- * Varm gyllengul kulör
- * Mycket bra UV-skydd
- * För in- och utvändigt bruk

Schooner är vattenresistent, lättapplicerad och har självutjämnande egenskaper.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YVA086
Glans	Högblank
Densitet	0.89
Volymtorrhalt	48%
Normal lagringstid	2 år
VOC	411 g/L
Burkstorlek	375 ml, 750 ml, 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	3 timmar		2.5 timmar		2 timmar		1 timmar	
Övermålning								
Substratets temperatur								
Övermålad med	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Schooner	16 timmar	1 månad	14 timmar	1 månad	12 timmar	1 månad	8 timmar	1 månad

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE FERNISSAD YTA

I Bra Skick Rengör med Super Cleaner. Slipa med 280-320 papper. Avlägsna slipdamm med en klubbduk.

I Dåligt Skick Avlägsna all gammal färg.

BART TRÄ Slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Rengör ytan med hjälp av borste eller dammtrasa. Om ytan torkas ren med förtunning, se till att ytan torkat innan målningen startar.

Metod

Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl. Undvik användning direkt ur burken. Filtrera genom ett färgfilter för att försäkra att färgen är ren från föroreningar.

TIDIGARE FERNISSAT TRÄ: Påför 2-4 skikt, till önskat resultat. Slipa mellan skikten med 320-400 papper. Avlägsna damm med trasa.

BART TRÄ: Förtunna det första skiktet med 10% med Förtunning Nr 1. Påför ytterligare 4-6 skikt till önskat resultat. Slipa mellan skikten med 320-400 papper. Avlägsna damm med trasa. Applicera inte för snabbt.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunning Pensel - YTA800 Förtunning Nr 1. Sprutning - YTA085 Förtunning Nr 3.

Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik fuktiga förhållanden. Kallt väder förlänger torktiden och fuktighet påverkar glansen.

Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 170 bar Munstycke: 0.33-0.41 mm.

Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryckfat: Tryck: 3.44-4.47 bar/50-65 psi (pistoltryck); 8-10 psi (tryckfat). Munstycke: 0.89-1.4 mm. Hävertmatad: Tryck:3.44-4.47 bar/50-65 psi - pistoltryck. Munstycke: 0.89-1.4 mm.

Pensel Använd alltid en ren pensel. Rengör penslarna före användning.

Rulle Vid rollerapplicering används en korthårig roller och efterstryk med en ren lackpensel med tagelborst.

Annat Spruttryck är endast rekommendationer. Den som applicerar färgen använder de inställningar som ger bäst resultat för den individuella tekniken och efter de rådande förhållandena. För att undvika att det bildas skinn på lacken tillsätts en tesked (5 ml) utav Förtunning Nr 1 på ytan precis innan locket sätts på.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

Schooner

Fernissa

Premium högblank fernissa med UV skydd.



Viktig information

Låt aldrig bart trä stå obehandlat en längre tid eftersom det kommer att ta upp fukt. Undvik att använda Schooner direkt ur burken eftersom den då kan komma att åldras och risken är stor att det kommer i föroreningar. Om man inte följer angivna torktider kan det orsaka resning, sämre genomtork och dålig vidhäftning. Undvik att måla i direkt solsken. Används endast över vattenlinjen. Använd endast de rekommenderade förtunningarna. Om de maximala övermålningstiderna överskridits, slipa med 280-320 papper. Avsedd för utomhusbruk.
Produktens temperatur ska vara min. 10°C och max. 29°C.
Omgivningens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C.
Underlagets temperatur ska vara min. 10°C och max. 29°C.

Kompatibilitet/Substrat

Grunda bart trä med Schooner förtunnad 10% med Förtunning Nr 1. Späd första skiktet vid applicering på feta träslag ex. teak och iroko. Applicera inte tvåkomponent fernissor ovanpå Schooner.

Antal skikt

Tidigare fernissat trä: 4 skikt.
Bart trä: Förtunna första skiktet 10%. Därefter 4-6 skikt.

Täckförmåga

(Praktisk) - 14 m²/L med pensel, 12 m²/lt med spruta.

Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt

30 mikron torrt .

Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt

63 mikron vått .

Applicerings metoder

Pensel, Rulle, Konventionell Sprutning, Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk).

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Schooner bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNNT:

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Schooner kan inte kasseras bland hushållsopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.