



ENGLISH

STORAGE OF WOOD PANELS

When **STORING** the Wood panels should be stored flat. Wood panels must be fully supported at all times and kept away from any direct heat source. I.e. radiators. **PLEASE NOTE:** Never store vertically or on a direct heat source or the Wood panel will start to bow. If the Wood panel has bowed, turn the Wood panel upside down for a day or so horizontally and it will straighten out.

ACCLIMATIZATION: Immediately prior to installation the panels must be laid flat and be allowed to acclimatize in the room where they will be fitted, for a minimum period of 48 hours before fitting. Protect the panels from extreme changes in temperature and humidity. This acclimatization period is ideal for applying Natural Wood Oil to end grains and cuts, where future access will be a problem.

ROOM PREPARATION: Please ensure that any plastering or plumbing required is complete and has been allowed to dry prior to installing the wood panels.

BEFORE INSTALLATION

All tops are factory sanded and not sealed. It is the responsibility of the installer to follow the company's finishing instructions regarding the application of a natural oil or maintenance before installation. The tops are not properly sealed until the wood of sealer is applied to the product.

Before installing apply the first coat of Wood Oil. The Oil should be applied to both sides of the Wood panel and also all edges and top holes that have been cut. Let the Wood panel soak up as much Oil as possible. Cut ends, holes and end grains require three (3) natural Oil applications prior to fitting. Note: Once the Wood panel has been fitted cut ends and holes will be inaccessible and must be well oiled prior to installation. Wood is a natural product and will expand and contract. Wood can be affected by heat and humidity.

INSTALLING A WORKTOP OR PANEL

EXPANSION GAPS AND SILICONE SEALANT. Solid wood is a living material that will expand and shrink with temperature and humidity variations. Always leave a 5mm expansion gap to all other Venekidder for expansion and contraction. Use a quality expandable silicone sealant when fitting and filling expansion gaps. It is recommended to use only the best quality silicone sealant (white or clear) where required.

WOOD PANEL INSTALLATION – FIXING TO CABINETS.

Angle brackets should be used to secure the Wood panel to the carcass. The elongated hole of the bracket needs to be screwed to the underside of the Wood panel. Always use washers with the screws to all for humidity expansion changes

CUTTING THE WOOD PANEL.

When using a fine-tooth panel saw, cut panel with Wood panel face upwards. When using a jigsaw, saw cut panel with face downwards. Cuts require at least three oil applications before fitting.

FITTING THE WOOD PANEL.

Your wood panel naturally wants to warp and bend when exposed to changing humidity and temperature. In order to avoid this, solid tight fitting to the surrounding surfaces is required. Secure the wood panel with angle brackets and screws every 20 cm on all sides. Use the angle brackets to the wall side if there is no cabinet to fix the wood panel to. Pre-drill holes in the Wood panel where screws are required in order to ease tension. Screws should penetrate the Wood panel by a minimum of 15mm.

FIXING TO BRICKWORK.

When fixing a Wood panel to a brick pier you must ensure that the brickwork is completely dry. As a precaution glue a damp-proof barrier foil to the side or underside of the Wood panel that has already been well oiled and dried. Fix with adhesive. This will help form a moisture barrier between the wood panel and the brickwork. We also advise that alternate fixing points be made along the length of the Wood panel to prevent it from bowing.

CORNER JOINTS.

When joining two Wood panels together it is recommended that both biscuit joints and standard Wood panels bolts are used in order to avoid temperature warping at a later stage. Treat the joining edge and the underneath of the Wood panel lavishly with oil before joining and fitting the Wood panels.

INSERTING HOBS, TILES OR STONE MATERIALS.

Always leave a 5mm expansion gap. Use silicone sealant when fitting and filling expansion gaps. The wood may crack if you do not allow for expansion gaps. Range cookers, such as AGA's, require a minimum expansion gap of 40 mm due to the constant heat source from these cookers.

KITCHEN APPLIANCES.

If a dishwasher or washing machine is to be installed under the Wood panel it is recommended to glue an insulation reflective foil and moisture barrier to the underside of the Wood panel to protect it from intense heat. A minimum 25mm gap should be allowed for ventilation above the appliance. Leave a 15mm gap between the end of tops and appliances, cut-outs for amlines and sinks.

FITTING AN INSET SINK

This is the same procedure as with fitting a laminate Wood panel. Expansion gaps must be left and sealed with silicone sealant. Take great care when installing sinks into timber Wood panels, due to the possibility of water penetration into the joints. When positioning and making a cut-out for a hob always follow the manufacturer's instructions for sizes, safety clearances, and sealing with silicone sealant.

FRANÇAIS

STOCKAGE DE PANNEAU DE BOIS

QUAND STOCKER: Les panneaux de bois doivent être stockés à plat. Les panneaux de bois doivent être entièrement soutenus à tout moment et tenus à l'abri de toute chaleur directe, par exemple des radiateurs. **Veuillez noter:** Ne stockez jamais à la verticale ou sur une source de chaleur directe, sinon le panneau en bois commencera à s'incliner. Si le panneau en bois s'est incliné, retournez-le horizontalement pendant environ un jour à l'horizontale pour qu'il se redresse.

ACCLIMATISATION: Immédiatement avant l'installation, les panneaux doivent être posés à plat et pouvoir s'acclimater dans la pièce où ils seront installés, pendant une période minimale de 48 heures avant l'installation. Protégez les panneaux des changements extrêmes de température et d'humidité. Cette période d'acclimatation est idéale pour appliquer de l'huile de bois naturelle sur les grains et les coupes, où l'accès futur posera problème.

PRÉPARATION DE LA SALLE: Assurez-vous que tous les travaux de plâtrage ou de plomberie requis sont terminés et qu'ils ont été laissés à sécher avant d'installer les panneaux de bois.

AVANT L'INSTALLATION

Tous les dessus sont tachés en usine mais non scellés. Il incombe à l'installateur de suivre les instructions de finition de la société concernant l'application d'un traitement naturel avant installation. Les tops ne sont pas correctement scellés tant que le produit n'est pas appliqué sur le produit.

Avant l'installation, appliquez la première couche de Wood Oil.L'huile doit être appliquée sur les deux côtés du panneau de bois, ainsi que sur tous les bords et les trous taraudés qu'il ont été découpeés. Laissez le panneau de bois absorber autant d'huile que possible. Les extrémités coupées, les trous et les grains d'extrémité nécessitent trois (3) applications d'huile naturelle avant le montage. Remarque: Une fois que le panneau de bois a été installé, les extrémités et les trous coupés seront inaccessibles et doivent être bien huilés avant l'installation. Le bois est un produit naturel et va se développer et se contracter. Le bois peut être affecté par la chaleur et l'humidité.

INSTALLER UN PLAN DE TRAVAIL OU UN PANNEAU

EXTENSIONS ET SCÉLANT AU SILICONE. Le bois massif est un matériau vivant qui va s'étendre et se contracter avec les variations de température et d'humidité. Laissez toujours un espace de dilatation de 5 mm sur toutes les autres surfaces mortes telles que la pierre, l'acier, les murs et les tympaux. Utilisez un mastic à la silicone expansible de qualité lors du montage et du remplissage des espaces de dilatation. Il est recommandé d'utiliser uniquement le mastic silicone de la meilleure qualité (blanc ou transparent) si nécessaire.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE BOIS – FIXATION AUX ARMOIRES

Des équerres doivent être utilisées pour fixer le panneau de bois à la carcasse. Le trou allongé du support doit être vissé sur la face inférieure du panneau en bois. Toujours utiliser des rondelles avec des vis à tous pour les changements d'expansion de l'humidité

COUPER LE PANNEAU DE BOIS

Lorsque vous utilisez une scie à panneau à dents fines, coupez le panneau avec le panneau en bois orienté vers le haut. Lorsque vous utilisez une scie sauteuse, sciez le panneau coupé avec le visage vers le bas. Les coupes nécessitent au moins trois applications d'huile avant le montage.

MONTAGE DU PANNEAU DE BOIS

Votre panneau de bois veut naturellement se déformer et se plier (courber) lorsqu'il est exposé aux variations d'humidité et de température. Afin d'éviter cela, un ajustement solide et serré aux surfaces environnantes est requis. Fixez le panneau en bois avec des équerres et des vis tous les 20 cm de tous les côtés. Utilisez les équerres côté mur s'il y a pas d'armoire pour fixer le panneau en bois. Pré-percez des trous dans le panneau de bois où des vis sont nécessaires pour faciliter la tension. Les vis doivent pénétrer dans le panneau de bois d'au moins 15 mm.

FIXATION À LA BRIQUE

Lors de la fixation d'un panneau de bois sur un pilier en brique, vous devez vous assurer que la maçonnerie est complètement sèche. Pré-aucréation, collez une feuille de barrière anti-humidité sur le côté où le dessous du panneau de bois déjà bien huilé et séché. Fixer avec un adhésif. Cela aidera à former une barrière d'humidité entre le panneau de bois et la maçonnerie. Nous vous conseillons également de définir d'autres points de fixation sur toute la longueur du panneau en bois afin de l'empêcher de se courber.

JOINTS DE CÔN

Lors de la jonction de deux panneaux de bois, il est recommandé d'utiliser à la fois des joints de biscuit et des boulons de panneaux de bois standard afin d'éviter une déformation de la face supérieure. Appliquez abondamment avec de l'huile le bord de jonction et le dessous du panneau de bois avant de joindre et d'installer les panneaux de bois.

INSERTION DE PLAQUES, DE CARREAUX OU DE MATÉRIAU EN PIERRE

Laissez toujours un espace de dilatation de 5 mm. Utilisez du mastic à la silicone lors du montage et de l'ajustement des espaces d'expansion. Le bois risque de se fissurer si vous ne laissez pas d'espace libre pour l'expansion. Les cuisiniers, telles que les AGA, nécessitent un écart de dilatation minimum de 40 mm en raison de la source de chaleur constante de ces cuisiniers.

APPARELS DE CUISINE.

Si un four-à-ssaire ou un lave-linge doit être installé sous le panneau en bois, il est recommandé de coller un film isolant réfléchissant et une barrière anti-humidité sur la face inférieure du panneau en bois pour le protéger de la chaleur intense. Un espace minimum de 25 mm doit être laissé pour la ventilation au-dessus de l'appareil. Laissez un espace de 15 mm entre la face dessus et les appareils ménagers. Les découpes pour les appareils ménagers et les éviers.

INSTALLER UN ÉMER À ENCASTER

C'est la même procédure que pour la pose d'un panneau en bois stratifié. Les espaces de dilatation doivent être laissés et scellés avec du mastic à la silicone. Faites très attention lors de l'installation d'éviers dans les bois. Les panneaux en bois, en raison de la possibilité de pénétration d'eau dans les joints, ont des positions particulières à respecter. Avant de découper, suivez toujours les instructions du fabricant concernant les dimensions, les distances de sécurité et le scellement à l'aide de mastic à la silicone.

ESPAÑOL

ALMACENAMIENTO DE PANELES DE MADERA

CUANDO ALMACENAR: Los paneles de madera deben almacenarse planos. Los paneles de madera deben estar totalmente apoyados en todo momento y mantenerse alejados de cualquier fuente de calor directa, es decir, radiadores. **TENGA EN CUENTA:** Nunca almacene verticalmente o en una fuente de calor directa, sino el panel de madera comenzará a doblarse. Si el panel de madera se ha inclinado, gíre el panel de madera boca abajo durante un día más o menos horizontalmente y se enderezará.

ACUATIZACIÓN: Inmediatamente antes de la instalación, los paneles se deben colocar planos y se les debe permitir aclimatarse en la habitación donde se instalarán, por un periodo mínimo de 48 horas antes de la instalación. Proteja los paneles de los cambios extremos de temperatura y humedad. Este periodo de aclimatación es ideal para aplicar aceite de madera natural a los granos y cortes, donde el acceso futuro será un problema.

PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN: Asegúrese de que se haya completado el enfucido o la plomería necesarios y se haya dejado secar antes de instalar los paneles de madera.

ANTES DE LA INSTALACION

Todos las tapas están manchadas de fábrica pero no selladas. Es responsabilidad del instalador seguir las instrucciones de acabado de la compañía con respecto a la aplicación de un tratamiento de aceite de madera natural antes de la instalación. Las tapas no están selladas correctamente hasta que el aceite de madera se aplica al producto.

Antes de la instalación, aplicar la primera capa de aceite de madera. El aceite debe aplicarse a ambos lados del panel de madera y también a todos los bordes y agujeros. Deje que el aceite se absorba durante un día. Deje que el panel de madera absorba la mayor cantidad de aceite posible. Los extremos cortados, los orificios y los granos finales requieren tres (3) aplicaciones de aceite natural antes de la colocación. Nota: Una vez que se haya instalado el panel de madera, los extremos cortados y los orificios serán inaccesibles y deben estar bien aceitados antes de la instalación. La madera es un producto natural y se expandirá y contraerá. La madera puede verse afectada por el calor y la humedad.

INSTALACION DE UN WORKTOP O PANELO

GAMAS DE EXPANSION Y SELLADOR DE SILICONA

La madera sólida es un material vivo que se expandirá y encogerá con las variaciones de temperatura y humedad. Siempre deje un espacio de expansión de 5 mm y colorear los paneles de madera.
El mastic expansible de calidad al silicón de buena calidad es necesario para sellar los huecos de expansión. Se recomienda utilizar sólo el sellador de silicón de mejor calidad (blanco o transparente) cuando sea necesario.

INSTALACION DE PANELO DE MADERA – FIJACION A GABINETES

Se deben usar soportes en ángulo para asegurar el panel de madera a la carcasa. El orificio alargado del soporte debe atornillarse en la parte inferior del panel de madera. Siempre use arandelas con los tornillos para todos los cambios de expansion de humedad

CORTE EL PANELO DE MADERA

Cuando utilice una sierra de panel de dientes finos, corte el panel con el panel de madera hacia arriba. Cuando se utiliza una sierra de calor, corte el panel con la cara hacia abajo.
Siempre use una espesa de 15 mm entre el extremo de la parte superior y los electrodomésticos, recortes para electrodomésticos y lavavaj.

COLOCAR EL PANELO DE MADERA

Su panel de madera naturalmente quiere deformarse y doblarse cuando se expone a cambios de humedad y temperatura. Para evitar esto, se requiere un ajuste firme a las superficies circundantes. Fije el panel de madera con soportes angulares y tornillos cada 20 cm en todos los lados. Use los soportes de ángulo hacia el lado de la pared si no hay un gabinete para fijar el panel de madera.
Perfore previamente los orificios en el panel de madera donde se requieren tornillos para aliviar la tensión. Los tornillos deben penetrar en el panel de madera un mínimo de 15 mm.

FIJACION AL LADRILLO

Al fijar un panel de madera sobre un muelle de ladrillos, debe asegurarse de que los ladrillos estén completamente secos. Como precaución, pegue un aislamiento térmico y una barrera anti-humidad en el lado o en la parte inferior del panel de madera que ya ha sido bien aceitado y seco. Fijar con adhesivo.
Esto ayudará a formar una barrera contra la humedad entre el panel de madera y el ladrillo. También aconsejamos que se realicen puntos de fijación alternativos a lo largo del panel de madera para evitar que se doblen.

ESQUINAS JUNTAS

Cuando se unen dos paneles de madera, se recomienda que se usen las dos juntas de galleta y los pernos de los paneles de madera estándar para evitar la deformación de la temperatura en una etapa posterior. Trate abundantemente el borde de unión y la parte inferior del panel de madera con aceite de madera.

INSERTION DE TABLEROS, AZULEJOS O MATERIALES DE PIEDRA

Siempre deje un espacio de expansión de 5 mm. Use sellador de silicón al colocar y rellenar huecos de expansión. La madera puede agrietarse si no permite espacios de expansión. Las cocinas de rango, como las AGA, requieren un espacio de expansión mínimo de 40 mm debido a la fuente de calor constante de estas cocinas.

Electrodomésticos de cocina

Si se va a instalar un lavavajos o una lavadora debajo del panel de madera, se recomienda pegar una lámina aislante reflectante y una barrera contra la humedad en la parte inferior del panel de madera para protegerlo del calor intenso. Se debe permitir un espacio mínimo de 25 mm para la ventilación sobre el aparato. Deje un espacio de 15 mm entre el extremo de la parte superior y los electrodomésticos, recortes para electrodomésticos y lavavaj.

AJUSTE DE UN DESTORNILLADOR

Este es el mismo procedimiento que para colocar un panel de madera laminado. Los espacios de expansión deben dejarse y sellarse con sellador de silicón. Tenga mucho cuidado al instalar frezadores en madera. Siempre de madera, debido a la posibilidad de que el agua penetre en las juntas. Al colocar y hacer un corte para una placa de cocción, siga siempre las instrucciones del fabricante para los tamaños, espacios de seguridad y sellado con sellador de silicón.

SVENSKA

LÄGNING AV TRÄPANELER

När du lagar träpanelerna ska lagras platt, träpaneler måste alltid stödjäs fullständigt och hållas borta från någon direkt värmeåla. Väs radiators. OBS: Förvara aldrig vertikalt eller på en direkt värmeåla eller träpaneler på bord. Om träpanelen har böjt, vänt träpanelen upp och ner för en dag eller två horisontellt och det kommer åter till rätt form.

ACCLIMATIZATION: Ommedelbart före installationen måste panelerna läggas platta och tillåtas acklimatisera i rummet där de ska monteras, i minst 48 timmar före montering. Skydda panelerna från extrema förändringar i temperatur och fuktighet. Denna acklimatiseringsperiod är idealisk för att applicera naturlig träolja för att avsluta kon och nedskärningar, där framtida åtgärder blir ett problem.

ROOM PREPARATION: Se till att eventuellt plåstering eller VVS krävs är klar och får torka innan du monterar träpaneler.

FÖRE MONTERING

Alla toppar är fabriksfärdiga men inte färgade. Det är installatörernas ansvar att följa företagets efterbehandlingsanvisningar för tillämpning av en naturlig träbehandling före installationen. Toppar är inte ordentligt färgade tills träbehandlingens applicering på produkten.

Före installationen applicera den första kappan av träolja. Oljan ska appliceras på båda sidor av träpanelen och även alla kanter och hål som har skurits. Låt träpanelen suga upp så mycket träolja som möjligt. Klippa ändar, hål och ändrök kräver tre (3) naturliga oljeappliceringar före montering. Obs! När träpaneler blir monterade ska ändarna och hålen komma att vara oljefärdiga och måste vara oljefärdiga före installationen. Trä är en naturlig produkt och kommer att expandera och kontrahera. Trä kan överleva av värme och fuktighet.

MONTERING AV EN BÄNSKIVIA ELLER LIVKÄG

EXPANSION GAPS AND SILICONE SEALANT.

Massivt trä är ett levande material som kommer att expandera och krympa med variationer i temperatur och fuktighet. Lämna alltid 5 mm expansionsgap till alla ändra döda ytor som ständ, stålväggar och rör. Använd ett kvalitets expanderbart silikon tätningsmedel vid montering och fyllning av expansionshål. Det rekommenderas att endast använda det bästa kvalitets silikontätningssmedlet (vitt eller klart) vid behov.

TRÄPANEL INSTALLATION – FIXING TO CABINETS.

Vinkelbracket bör användas för att fästa träpanelerna på skåp/kåp. Fästets långsträckt hål måste skruvas på undersidan av träpanelen. Använd alltid bromsar för expansion och kontraktion.

SKÅRA AV TRÄPANELER.

När du använder en fintandad panselåg klippa du panelen med träpanelen uppåt. När du använder en utsläsg skärpan med ansiktet nedåt. Nedsåskningar kräver minst tre oljeapplicering före montering.

MONTERING AV TRYCKEN.

Träpaneler vill naturligtvis vrida och böja när den utsätts för förändring av fukt och temperatur. För att undvika detta krävs fast till montering på ett omgivande vörn. Säkra träpanelen med vinkelbeslag och skruvar var 20 cm på alla sidor. Använd vinkelfastlåsarna på väggsidan om du inte finns något skåp för att fixera träpanelen till. Förorträ håll i träpanelen där skruvar krävs för att underlätta spänningen. Skruvarna ska tränga in i träpanelen med minst 15 mm.

FIXING TO BRICKWORK.

När du fixar en träpanel till en tegelbrott måste du se till att fugeverket är helt torkt. Som en försiktighet lim en fuktskärbar barriär mellan träpanelen eller undersidan av träpanelen som redan har oljats och lötskiva. Fix till det. Kommer att bidra till att bilda en fuktbarriär mellan träpanelen och tegelverket. Vi rekommenderar också att alternativa fastpunkter görs längs träpanelens längd för att förhindra att den böjer.

HÖN

När man installerar två träpaneler tillsammans rekommenderas att båda kappor och ständer/skivor används för att undvika temperaturkrympning vid senare tillfälle. Både kappor och ständer/skivor används på träpanelen med öga innan du sätter ihop och monterar träpanelerna.

INSERTERA HOBS, TILES ELLER STONE MATERIALS.

Lämna alltid 5 mm expansionslucka. Använd silikon tätningsmedel vid montering och fyllning av expansionsluckor. Träet kan spricka om du inte tillåter expansionsluckor. Räckviddskokare, som AGA, kräver en minstingsavstånd på 40 mm på grund av den konstanta värmen från dess spisa.

KÖKSUTRUSTNING.

Om en diskmaskin eller tvättmaskin ska installeras under träpanelen rekommenderas att lämna en isoleringsreflektanter folie och fuktspår på undersidan av träpanelen för att skydda den från intensiv värme. Ett minimum av 25 mm mellan borden för ventilation ovanför apparaten. Lämna ett 15 mm gap mellan änden av toppar och apparater, utlopp för apparater och handfat.

MONTERA EN INSETT SINK

Detta är samma procedur som vid montering av laminat träpaneler. Expansionsluckor måste lämnas och färgelags med silikon tätningsmedel. Var försiktig när du installerar sinkar i virke. Träpaneler på grund av risken för vatteninträngning i lederna. När du placrar och gör utlopp för en håll, följ alltid tillverkans instruktioner för storlek, säkerhetsavståndningar och tätning med silikon tätningsmedel.

DEUTSCH

LÄGUNG VON HOLZPLATTEN

Bei der Lagerung: Die Holzplatten sollten flach gelagert werden. Holzpaneele müssen jederzeit vollständig unterstütz und von direktem Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, ferngehalten werden. **BITTE BEACHTEN SIE:** Niemals senkrecht oder auf einer direkten Wärmequelle lagern, da sich die Holzplatte sonst durchbiegt. Wenn sich die Holzplatte beugt, drehen Sie die Holzplatte ungefähr einen Tag lang horizontal auf den Kopf, und sie wird gerade.

AKKLIMATISIERUNG: Unmittelbar vor der Montage müssen die Platten flach gelegt werden und sich in dem Raum, in dem sie montiert werden sollen, für mindestens 48 Stunden vor der Montage akklimatisieren. Schützen Sie die Platten vor extremer Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Eingewöhnungszeit ist ideal zum Auftragen von natürlichem Holzöl auf Hirnholz und Schnittle, bei denen der zukünftige Fugenschluss ein Problem darstellt.

RAUMVORBEREITUNG: Bitte stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Verputz- oder Klempnerarbeiten abgeschlossen sind und vor dem Verlegen der Holzplatte getrocknet sind.

VOR DER INSTALLATION

Alle Oberseiten sind werksseitig abgerichtet, aber nicht versiegelt. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die Anweisungen des Unternehmens bezüglich der Anwendung einer natürlichen Holzbehandlung vor der Installation zu befolgen. Die Oberseiten werden erst richtig versiegelt, wenn die Holzbehandlung auf dem Produkt aufgetragen wird.

Vor der Verlegung die erste Schutz Holzöl auftragen. Das Öl sollte auf beide Seiten der Holzplatte aufgetragen werden und auch auf alle Kanten und Gewindehöcher, die geschnitten wurden. Lassen Sie die Holzplatte so viel Öl wie möglich aufnehmen. Angeschnitzte Enden, Löcher und Hirnholz erfordern drei (3) Anwendungen mit natürlichem Öl vor der Montage. Hinweis: Nach der Montage der Holzplatte sind abgedichtete Enden und Löcher zugänglich und müssen vor der Montage gut gefüllt werden. Holz ist ein Naturprodukt und wird sich ausdehnen und zusammenziehen. Holz kann durch Hitze und Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

Einbau einer Arbeitsplatte oder eines Panels

Erweiterungslücken und Silikonichtstoff.

Massivholz ist ein lebendes Material, das sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt und schrumpft. Lassen Sie immer eine Dehnungsfuge von 5 mm zu allen anderen festen Oberflächen wie Stein, Stahl, Wänden und Rohren. Verwenden Sie beim Anbringen und Füllen von Dehnungsfugen ein hochwertiges, expandierbares Silikonichtmittel. Es wird empfohlen, bei Bedarf nur Silikonichtmittel bester Qualität (weiß oder klar) zu verwenden.

Installation von Holzplatten – Befestigung an Schränken.

Zur Befestigung an Schränken sind Winkelbrackets zu verwenden. Das Langloch der Bohrerung muss an der Unterseite der Holzplatte verschraubt werden. Verwenden Sie immer Unterlegscheiben mit den Schrauben für Änderungen der Feuchtigkeitssausdehnung

Schneiden der Holzplatte.

Bei Verwendung einer feinzahnigen Plattensäge die Platte mit der Holzplatte nach oben zuschneiden. Sägen Sie bei Verwendung einer Stichsäge die Platte mit der Vorderseite nach unten. Schnitte erfordern vor der Montage mindestens drei Ölwendungen.

Montage der Holzplatte.

Ihre Holzplatte möchte sich von Natur aus verziehen und verbiegen, wenn sie wechselnder Feuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt ist. Mühselig zu vermeiden, ist eine solide, dichte Anpassung an die umgebenden Oberflächen erforderlich. Befestigen Sie die Holzplatte mit Winkeln und Schrauben alle 20 cm auf allen Seiten. Verwenden Sie Winkelbrackets an der Wandsseite, wenn kein Schrank vorhanden ist, an dem die Holzplatte befestigt werden kann. Löcher in die Holzplatte vorbohren, wo Schrauben benötigt werden, um die Spannung zu verringern. Die Schrauben sollten die Holzplatte mindestens 15 mm durchdringen.

Befestigung an Mauerwerk.

Wenn Sie eine Holzplatte an einem Ziegelmauerwerk befestigen, müssen Sie sicherstellen, dass das Mauerwerk vollständig trocken ist. Kleben Sie vorsichtshalber eine feuchtigkeitssperrende Sperrfolie auf die Seite der Unterseite der Holzplatte und bereits gut gedienten und getrockneten Holzplatten. Mit Ziegeln oder Ziegeln, die nicht auf dem Mauerwerk ruhen, können die Holzplatten nicht auf dem Mauerwerk zu bilden. Wir empfehlen auch, entlang der Holzplatte alternative Befestigungspunkte anzubringen, um ein Durchbiegen zu verhindern.

Eckverbindungen.

Bei Zusammenfügen von zwei Holzplatten wird empfohlen, sowohl Kegelgelenke als auch Standarderschrauben von Holzplatten zu verwenden, um spätere Temperaturverwerfungen zu vermeiden. Behandeln Sie die Fugekante und die Unterseite der Holzplatte vor dem Zusammenfügen und Montieren der Holzplatten großzügig mit Öl.

Einsetzen von Kochfeldern, Fliesen oder Steinmaterialien.

Mindestens 5 mm Dehnungsfuge einplanen, wenn die Werkzeuge sie beim Verlegen und Füllen von Dehnungsfugen Silikonichtmittel. Das Holz kann reißen, wenn Sie keine Dehnungsfuge einplanen. Range Cooker, wie die AGA, benötigen aufgrund der konstanten Wärmeentwicklung dieser Herde eine Mindeststehhöhe von 40 mm.

Küchengeräte.

Wenn eine Spülmaschine oder Waschmaschine unter der Holzplatte installiert werden soll, wird empfohlen, eine isolierende Reflexionsfolie und eine Feuchtigkeitssperre auf die Unterseite der Holzplatte zu kleben, um sie vor starker Hitze zu schützen. Für die Belüftung über dem Gerät sollte ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Lassen Sie einen Abstand von 15 mm zwischen den Enden von Oberseiten und Gefällen, Ausschnitten für Geräte und Abflüsse von 40 mm.

Einbau eines Waschtisches

Dies ist die gleiche Vorgehensweise wie bei der Montage einer Laminat-Holzplatte. Dehnungsfugen müssen belassen und mit Silikonichtstoff abgedichtet werden. Gehen Sie beim Einbau von Spülen in Holz-Holzplatten mit größerer Sorgfalt zu, da Wasser in die Fuge eindringen kann. Beachten Sie beim Positionieren und Anfertigen eines Ausschnitts für ein Kochfeld immer die Herstellerangaben zu Maßen, Sicherheitsabständen und Versiegelung mit Silikon-Dichtstoff.

UNDERMOUNTING SINKS.

The Skills required for undermounting Belfast type sinks in a solid hardwood Wood panel is best left to expert fitters.

CARE & MAINTENANCE

WOOD OIL PRIOR TO INSTALLATION – APPLY LAVSHLY.

If your wood countertop panel already has a hardwood oil stain coat, it is NOT finished. Prior to installation, you must generously oil all the surfaces of the wood, paying particular attention to the underside, cut edges and back edges. Once the wood panel has been installed these areas and cut edges may be inaccessible, so they need to be oiled before installing. We recommend that all cut edges and end grains get a further 2 coats of hardwood wood oil, either the original stain or clear coat, for a total of 3 coats, to ensure that the oil has penetrated deep into the wood. When oiling, remember to wipe away the excess oil after 15 minutes and then allow to dry for 6-12 hours prior to further applications. Drying time depends on the relative humidity in the home, which can change depending on the time of year. Please give special attention to the oiling of the ends, grain and cut ends with seal your property. Apply the oil with a sponge roller, brush, or soft cloth. Prior to the application of second and third coats