

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI HOBB'IT!

Gjør-det-selv-betong.

Beskrivelse - bruksområder

Hey'di Hobb'it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute.

Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer.

Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C.

Forarbeid - Underlag

Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen.

For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l.

Utblanding

Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver.

Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp.

Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse.

Bruksmåte

Hey'di Hobb'it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter.

Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet.

Ved støping i former av plast eller gummi

kreves ingen etterbehandling.

Unngå støpearbeid i sterk sol.

Etterbehandling

Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca.

1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey'di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)

Avforskaling eller avforming kan skje etter

1 døgn.

Forbruk

2,1 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

10 kilo Hey'di Hobb'it! gir ca. 4,5 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen

2 år fra produksjonsdato.

Pakning

10 kg spann.



TEKNISKE DATA

Farge:Betonggrå

Vanntilsetning: 1,4 l/10 kg

Materialforbruk: 2,1 kg/l

Største kornstørrelse: 3 mm

Brukstid: 30 min

Trykkfasthet, 28 døgn:ca. 50 MPa

Bøyestrekfasthet, 28 døgn:.....ca. 7 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 1512

GTIN nr: 7054150015127

Nobb nr: 51531544

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.

Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 13.09.16



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.