



6820 micro decor

Rustikt genomfärgat, cementbaserad väggspackelmasa för dekorativa väggar.

- Ger dekorativa, rustika väggar med färgspel
- Kan appliceras i flera skikt
- 1-komponent
- Klar efter 3 timmar

Dekorativt genomfärgat mikrocement för väggytor. Ger dekorativa väggar med färgspel. Finns i flera färger.

6820 micro decor levereras i 3 kg spann.



Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum: dusch
- Våtrum: andra väggar
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betong
- Putsskikt
- Isolering
- Befintlig kakel
- Målade underlag
- Skivunderlag
- Gipsskivor/spackel
- Murverk
- Lecablock
- Lättbetong

Skiktjocklek

- 1-2 mm per skikt

Produktbeskrivning

Cementbaserad spackelmasa för användning på väggar inomhus.

Tekniska data

Densitet, våt:	1700 kg/m ³
Användningstid:	30 min.
Härdningstid (beroende på temperaturförhållanden) för ytterligare ytbehandling:	6-12 timmar
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-20°C
Förbruk beroende på skiktjockleken 1-2 mm. skiktjocklek	1,4 kg/m ² /mm

Användningsområden

Dekorativ spackelmasa för väggytor. Ej för användning i våt-zon 1.

Underlag

6820 micro decor kan appliceras i skiktjocklekar av 1-2 mm för varje skikt, på väggunderlag av murverk, målade ytor, skivunderlag, gipsskivor, kakel, befintlig puts och betong.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar. På täta underlag som målade ytor, keramiska plattor o.d. ska ytan rengöras och vid behov ruggas, men inte primes.

På underlag av gamla plattor rekommenderas att du först lägger ett baslager, t.ex. 6820 micro decor eller ett tunt lager fästmasa för att fylla fogarna. Om 6820 micro decor används som baskitt, måste en större förbrukning förväntas. Ytan grundas sedan med 4170 decor primer innan 6820 micro decor appliceras.

Priming

Priming utförs när underlaget är rent och torr. Sugande underlag som betong, lättbetong, puts eller mursten, primas med 4170 decor primer utspätt med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar vatten. På mindre sugande underlag är förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten. Skivunderlag primas med koncentrerad 4170 decor primer.

Utförande

3 kg 6820 micro decor blandas med 0,8-0,9 l rent vatten och rörs långsamt om med visp i 2-3 min tills massan är klumpfri.

Applicera produkten på den primade väggytan med en bred spackel eller liknande. Antal skikt: 1-2 tills ytan är täckt och önskad effekt samt struktur har erhållits. Vid applicering av flera skikt, ska det första skiktet vara torrt på ytan. Applicera ett nytt skikt först efter 3 timmar.

OBS: Appliceringen av 6820 micro decor bör fortsätta oavbrutet tills hela ytan är täckt, detta för att undvika färgskillnader. Avbrott vid applicering bör ske vid hörn, murändar eller liknande.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Ytbehandlad med 4720 decor topcoating.

Arbetshygieniska anvisningar

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden för hantering av kemiska ämnen ska iakttas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

3 kg spann.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 2 år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com