

Cascol WoodFiller 3704-3706

Vattenbaserad lagningsmassa för trä.
För fyllning och lagning av sprickor och
hål i trä. Kan slipas, målas och laseras.

- Lagningen går att slipa, måla,
lacka och betsa.

TEKNISK DATA

Typ: Akryldispersion med filler och pigment.
Lösningsmedel: vatten.
Färg: Furu/natur (3704), EK (3705), Teak (3706).
Konsistens: Pasta.
Densitet: 1200 kg/m³.
pH: Ca 8,2.
Torrhalt: Ca 80 %.
Brandfara: Ingen.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - + 25°C.
Torktid: Skikt upp till 3 mm tjocklek kan normalt slipas
efter 2 - 3 timmar. Torktiden är beroende av
temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta
med tvål och vatten. Redskap rengörs med ljummet
vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här

Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Rugga upp
ytan med fint slippapper. Avlägsna slipdamm. Fyll hål
och sprickor så att ett litet överskott erhålles. Djupa
hål och sprickor måste fyllas i omgångar. Varje omgång
måste torka innan ny massa ifylles.

Lagningar upp till 3 mm skikt kan normalt slipas efter 2
– 3 timmar. För djupare hål rekommenderas torkning
till nästa dag före slipning.

Gör en först slipning med grövre slippapper (40 – 60
papper) och fortsätt sedan med finare sandpapper
(100 – 120 papper). Efter slipning kan ytan målas,
lackas eller betsas som en vanlig träyta. Vid betsning
rekommenderas ett test på en separat träyta.

Obs! Cascol WoodFiller ändrar inte kulör som trä
normalt gör, naturlig mörkning uppstår alltid med
tiden.

FÖRPACKNING

40 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
