



Pinotex Superdec

Heldækkende Træbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Superdec er en halvmat og vandfortyndbar akryl/alkydkombineret, dækkende træbeskyttelse. Den er nem at påføre og afgiver ingen generende fordampning af opløsningsmidler. Pinotex Superdec giver en lysægte og vejrmodstandsdygtig overflade, der hæmmer skimmel- og blåsplintangreb.

Pinotex Superdec anvendes kun udendørs på nyt træ og tryk-, og vakuum-impregneret træ, samt på tidligere behandlet træ.

Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med Bioclean eller Pinotex Husrens. Efter rengøring må overfladens ikke være afsmitende. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin eller cellulosefortynder, inden behandling.

Behandling, nyt og ubehandlet træ:

Træet grundes med Pinotex Super Base til træet er mættet, uden at der dannes blank overflade. Der færdigbehandles min. 2 gange med Pinotex Superdec.

Tidligere behandlet træ:

Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Fastsiddende træbeskyttelse rengøres med Grundrens. Blanke flader matslibes, slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ nedslibes til fast, ren og bæredygtig overflade. Bare områder grundes som under "Nyt og ubehandlet træ". Pletgrundning med Pinotex Superdec fortyndet 10 % med vand. Færdigbehandling 2 gange med Pinotex Superdec.

Vakuumbehandlet træ, nyt:

Der kan gå op til ½ år før opløsningsmidlerne fra vakuumimpregneringen helt fordampet. Når dette er sket, grundes med Pinotex Super Base, herefter males der 2-3 gange med Pinotex Superdec.

Trykimprægneret træ, nyt:

Det trykimprægnerede træ skal være helt tørt, dvs. fri for alle opløsningsmidler (vand), og saltene fikseret. Træets fugtindhold må max. være 20 %. Pinotex Super Base påføres til mættet, ikke blank flade. Pinotex Superdec påføres min. 2 gange.

Trykimprægneret træ, gammelt:

Træet skal være tørt, dvs. max. 20 % fugtindhold. Snavs, støv m.m. afbørstes. Pinotex Super Base påføres i rigelig mængde, uden at der dannes blank overflade. Derefter behandles min. 2 gange med Pinotex Superdec.

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.



TEKNISKE DATA		rev. 01-2013
Anvendelsesområde	Udendørs	
Bindemiddeltipe	Akryl/Alkyd emulsion.	
Glansgrad	20 - halvmat	
Rækkeevne	Ca. 6-8 m ² /liter.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1 time	
Genbehandling	Efter 4 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Fortyndingsmiddel	Vand. Kan fortyndes Max. 10 %	
Tonebaser	Hvid, Sort, Grøn Umbra, Svenskrød,	
Emballage størrelser	1-, 2,5-, 5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC.		