

PRODUKTDATABLAD

Sikacryl[®]-105 Professional

AKRYLFOGMASSA FÖR TÄTNING INOMHUS

PRODUKTBESKRIVNING

Akryl/latexfog med ljuddämpande egenskaper.

ANVÄNDNING

Sikacryl-105 Professional används till tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, limning av gipsskivor på regel, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Vid limning av skivor mot stål eller träregel skall skivan fixeras med min 9 skruv/m².

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättarbetad
- Lösningsmedelsfri
- Ftalatfri
- Bra vidhäftning mot många olika underlag
- Övermålningsbar
- Inomhusbruk

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 15651-1; 2012, F INT
EC1 Plus nr: 4476/24.02.97
CE 1292/14

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Styren-akrylat copolymer
Förpackning	300 ml patron och 600 ml påse.
Färg	Vit NCS 0502Y RAL 9010
Hållbarhet	Sikacryl-105 Professional har en hållbarhet på 24 månader från produktionsdatum i öppnad förpackning under föreskrivna förhållanden.
Lagringsförhållanden	Sikacryl [®] -105 Professional skall lagras torrt, skyddat från soljus och frost, i temperaturer mellan +5°C och +25°C.
Torrhalt	ca: 80%

Rörelseupptagningsförmåga 12,5% max fogbredd 15 mm

Brukstemperatur -25°C till +70°C

Skinntid 5-10 min

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara rent, torrt och homogent, fritt från oljor, fett, damm eller andra lösa partiklar. Sikacryl®-105 Professional vidhäftar utan primer eller aktivatorer. För porösa ytor som t ex betong, puts eller trä kan Sikacryl®-105 Professional lösas upp i vatten (1:1 till 1:5) och användas som primer vid behov. På plaster eller målader ytor skall vidhäftningstest utföras. Järn eller stål skall rostskyddas.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sikacryl®-105 Professional är klar att användas. Montera partonen i lämplig fogpistol och applicera massan i fogen. Säkerställ att massan får god vidhäftning mot kanterna och att inga luftbubblor förekommer. Glänta försiktigt med lämpligt verktyg för att säkerställa vidhäftning. Vid användning av maskeringstape, var noga med att dra bort den under skinntiden. Använd inte glättningsmedel som innehåller lösningsmedel. Vatten kan användas som glättningsmedel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg omedelbart med vatten. Torkat material tas bort mekaniskt.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Säkerhetsdatablad
- Primertabell Sealing & Bonding

BEGRÄNSNINGAR

Sikacryl®-105 Professional är övermålningsbar, dock skall färgen kompatibilitetstestas enl. ISO "Paintability and paint compatibility of Sealants". Kulörvariationer kan förekomma vid exponering för kemikalier, höga temperaturer och/eller UV-strålning. Dock påverkar det endast estetisk och påverkar inte massans egenskaper. Applicering vid höga temperaturer avrådes, likaså rörelser under torktiden. Använd inte Sikacryl®-105 Professional till försegning av glas, som golvfog, sanitetsfog eller mot natursten eller stora rörelsefogar. Använd inte Sikacryl®-105 Professional till fogar under vatten.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

All teknisk data i detta blad är baserad på laboratoriemiljö. Data kan kan variera av orsaker utom Sikas kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produkt databladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och bortskaffande av kemiska produkter ska användarna hänvisa till till det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) som innehåller fysiska, ekologiska, toxikologiska och andra säkerhetsrelaterade uppgifter.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sikacryl®-105 Professional
Mars 2019, Version 03.01
02051404000000090

Sikacryl-105Professional-sv-SE-(03-2019)-3-1.pdf

