

525

Tile Grout

Cementbaserad fogmassa till vägg, inne och ute, i våta och torra utrymmen.

- Vägghog när man önskar en jämn och fin fog
- Ingen risk för missfärgning

525 Tile Grout ger en tät och kompakt fog utan risk för missfärgning.

525 Tile Grout är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar att användas.

Fogmassan är lätt att bearbeta och lätt att fogfylla.

Levereras i 5 kg påsar.

Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker och vattenfast fogmassa i pulverform.

Användningsområden

För fogning av keramiska plattor på vägg, inomhus och utomhus i både våta och torra utrymmen. Fogbredd 0–5 mm.

Underlag

525 Tile Grout kan användas till alla typer av keramiska plattor och natursten.

Förbehandling av underlaget

Underlaget skall vara rengjort från damm, smuts, olja, fett och dylikt.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållande 5 kg pulver till 1,3–1,4 l vatten. Använd en lågvarvig maskinvisp för att undgå att få luft i massan. Se till att både pulver och vatten är tempererat. Blandas i 2-3 minuter till en klumpfri massa.

Fogmassan är nu klar för användning. Efter blandning har fästmassan en "öppettid" på ca. 6 timmar. Fogmassan arbetas ner i fogen med en gummispackel eller

fogbräda, som dras diagonalt över fogarna. När fogen är yttorr, men fortfarande bearbetsbar, avlägsnas kvarvarande fogmassa på plattorna med en fuktad padmas-ter/svamp och den avslutande finishen av fogarna görs med en svamp.

Ytan poleras samt rengörs från fogslam och ev. vattenfilm. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn. Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogslam tvättas bort.

Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påverkan efter 24 timmar. Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement skall uppfyllas. 525 Tile-Grout innehåller vitcement och uppfyller gränsvärdena för krominnehåll utan tidsbegränsning.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

5 kg påsar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Tekniska data

Densitet:	1500 kg/m ³
Produktegenskaper: EN 12004	CG2
Öppettid:	ca. 6 timmar
Torktid /18°C för fogning/lätt gångtrafik:	ca. 24 timmar
Fullt genomhärdat efter:	7 dygn
Lägsta arbetstemp.:	6°C
Rekommenderad arbetstemp.:	10–20°C
Åtgång (beroende på plattstorlek och fogbredd):	0,5–1,2 kg/m ²

Byggnadsdel

- Vägg
- Våtrum
- Inomhus
- Utomhus

Platttyper

- Keramik med vattenabsorption < 0,5%
- Keramik med vattenabsorption > 0,5%
- Natursten

Fogbredd

- 0-5 mm