

Kiilto TM DF

Snabbputs 5-20 (70) mm



Cementbaserat, självhärdande, lätt väggspackel för torr- och våtutrymmen. Särskilt lämplig för t.ex. ifyllnad av rörkanaler. Skiktjocklek för ilagning 5–70 mm, vid bredspackling 5–20 mm. Kan tätskiktas efter 24 timmar.



- cementbaserat, dammreducerat och självhärdande lättfillerspäckel
- krymper inte
- torr- och våtutrymmen
- torktid 24 timmar
- ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm
- åtgång 1,4 kg/m²/mm

ANVÄNDNINGSMÅTT

Kiilto TM DF är ett självhärdande väggspackel för massiva väggar inomhus. Den färdiga ytan kan plattsättas eller vattentätas med Kiilto tätskikt. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod.

BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Lösa partiklar ska tas bort noggrant. Torra ytor ska fuktas lätt före spackling.

Strö Kiilto TM DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Fukta ytan med vatten före spackling. Applicera spacklet med t.ex. en stålspackel. Ytan kan glättas genom att fukta den igen före sista strykningen med en stålspackel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogra läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong < 90% RF
SKIKTJOCKLEK	ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm.
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C
MAX. KORNSTORLEK	ca 3 mm
ÅTGÅNG	1 mm skikt/m ² torrt pulver väger ca 1,4 kg
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	4,0-4,8 l vatten/20 kg säck
YTDRAHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN 998-1)
BEARBETNINGSTID	20-30 minuter (+18°C)
FÄRGER	Mörkgrå
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	20 kg säck
FÖRVARING	I öppnad förpackning max. 6 månader, torrt.