

# Elit Bio Terrassolja



*Underhållsintervall på upp till 4 år  
Skyddar träet mot sprickbildning, uttorkning och vattenupptagning. Har starkt UV-skydd.  
Delvis biobaserad\* olja*

Elit Bio Terrassolja är en delvis biobaserad terrassolja med ett starkt UV-skydd som skyddar träet mot upptag av fukt, smuts och sprickbildning. Den har ett underhållsintervall på upp till 4 år. Produkten är lämplig för terrasser och utemöbler av trä.

\* Biobaserat innehåll: 75%, andel av organiskt kol uppmätt enligt ASTM D6888-18.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
5 - 15 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel, svamp

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +10°C och +25°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Dammtorr efter några timmar

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Rengör verktygen med vatten och tvål.

BINDEMEDEL  
Modifierad alkyd

## Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Terrasssvätt. Ytor beväxta med mossa, alger och mögel behandlas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Skölj väl och låt träet torka. Borsta, slipa bort poröst och grånat trä.

## Applicera

Rör om innan och under användning. Applicera i strykning Elit Bio Terrassolja med pensel eller målardyna. Applicera i ett jämnt tag över en brädas hela längd i taget för att undvika överlappning. Eventuellt överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa.

## Skötselråd

Underhållsvätt av trä: Undersök träet och tvätta möblerna med mildt rengöringsmedel. Om träet har börjat bli grått, tvätta med Beckers Terrasssvätt. Skölj noggrant med vatten. Ytor som angripits av mögel, alger eller mossa bör behandlas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Låt träet torka. Olja in träet enligt våra rekommendationer.

## Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid oljning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före målning. Undvik att olja in ytor vid risk för regn inom det närmaste dygnet. Ytor oljade med terrassolja bör inte behandlas med något annat system från tidigast efter 2 år. Provmåla för att kontrollera vidhäftningen först. Opigmenterade oljeytor kan behöva underhållas oftare. Risk för självanvändning. Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan deponering.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 110422