

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-07-04

WallPro



Vägglim med bra monteringsklubb och lång monterings tid. Lämplig för lågstrukturerad glasfiberväv, pappersburen vinyltapet eller strukturtapet i torra utrymmen.

- Bra monteringsklubb
- Lång öppentid
- Lätt att sprida ut med roller

TEKNISK DATA

Typ: Polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat.

Färg: Vit

Konsistens: Tixotrop.

Densitet: Ca 1050 kg/m³.

Torrhalt: 16 %.

pH: Ca 6.

Brandfara: Nej

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C i både underlag och material.

Blandningsförhållande: Rör om limmet före användning.

Åtgång: ca:4 m²/liter.

Monteringstid: Ca 5 – 30 minuter. Såväl vänte- som monterings tid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Se därför till att alltid arbeta noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses i etanol/T-röd.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad, klassificering, sammansättning och egenskaper.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna lös papperstapet och vinylskiktet på gamla vinyltapeter. Tvätta målade ytor med 5 % ammoniaklösning eller målar tvätt. Skölj noggrant. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 4 delar vatten.

WallPro kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång används. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

15 liter

5 liter

1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REG. NO. 31802

Sika Sverige AB
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
www.casco.se