

JOTUN DryTech Murfiller

Produktbeskrivning

Typ

En strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

Mellanstrykning som garanterar en jämn, vacker puts. Utjämnar sprickor och ojämnheter. Ger ökat skydd och förlänger underhållsintervallet.

Användningsområde

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade.

Används i **JOTUN DryTech Mur System**.

Särskilt lämplig att använda på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter.

Skall övermålas med **JOTUN DryTech Murfärg**.



Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
Brytning	Skall brytas över Jotun Multicolor . Kulörerna kommer att avvika något, men är endast till som toning för att ge bättre täckförmåga för slutstrykningen.
Kulör	Vit.
Glans	Matt
Generisk typ	Mellanstrykning som ger lätt struktur. Innehåller silikonemulsion.
Volymtorrhalt	50 ± 2 volym%
Litervikt	1.7
pH värde	9
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Produkten är färdig att använda.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel och rulle.

Produkten bör appliceras med pensel, men kan påföras med roller och sedan arbetas in i underlaget med pensel. Skall påföras på mindre ytor åt gången. För bästa möjliga strukturutjämning och resultat bör produkten korsstrykas.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	3 - 4	250 - 333	125 - 167

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C och under +25 °C.

- Hög luftfuktighet (RH%) förlänger torktiden markant för vattenburna produkter.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att färgen hinner torka innan daggfall.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr	6-8 t	3-4 t
Övermålningsbar efter	24 t	12 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Skölj av med rent vatten. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.
Grundning:	Obehandlad/bar mur/puts/betong skall grundas med JOTUN DryTech Murprimer .

Mellanstrykning:

Påföres med pensel-korsstrykes.
Fyller småsprickor och ojämnheter: **JOTUN DryTech Murfiller**.
Utjämning av strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor upp till 0,5 mm: **JOTUN DryTech Murfiller**.
Skall alltid målas över med **JOTUN DryTech Murfärg**.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.