

**PRODUKTBESKRIVNING**

Snabbtorkande, lättapplicerad epoxigrundfärg för långvarigt skydd.

\* Utmärkt rostskydd

\* Häftskikt för bottenfärger över epoxigrundfärger

\* Bra nötningsbeständighet

**PRODUKTINFORMATION**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Kulör</b>                 | YPA400-Vit, YPA403-Grå |
| <b>Glans</b>                 | Matt                   |
| <b>Densitet</b>              | 1.4                    |
| <b>Volymtorrhalt</b>         | 45%                    |
| <b>Blandningsförhållande</b> | 3:1 (volym)            |
| <b>Omräknare/Härdare</b>     | YPA404                 |
| <b>Normal lagringstid</b>    | 2 år                   |
| <b>VOC</b>                   | 464 g/L                |
| <b>Burkstorlek</b>           | 750 ml, 2.5 L, 5 L     |

**TORK- OCH ÖVERMÄLNINGSTIDER**

|             | Torktider  |             |             |             |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Dammtorr    | 4 timmar   | 2 timmar    | 1 timmar    | 30 min      |
| Sjösättning | 24 timmar  | 18 timmar   | 12 timmar   | 8 timmar    |
| Brukstid    | 10 timmar  | 5 timmar    | 3 timmar    | 2 timmar    |

|                       | Övermålning<br>Substratets temperatur |           |             |          |             |          |             |          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                       | 5°C (41°F)                            |           | 15°C (59°F) |          | 23°C (73°F) |          | 35°C (95°F) |          |
|                       | Min                                   | Max       | Min         | Max      | Min         | Max      | Min         | Max      |
| Övermålad med         |                                       |           |             |          |             |          |             |          |
| B.F.A.                | -                                     | -         | 5 timmar    | 9 timmar | -           | -        | -           | -        |
| Interfill 830         | -                                     | -         | 36 timmar   | 3 månad  | 24 timmar   | 3 månad  | 24 timmar   | 3 månad  |
| Interprotect          | 10 timmar                             | 6 månad   | 5 timmar    | 6 månad  | 3 timmar    | 6 månad  | 2 timmar    | 6 månad  |
| Micron 77             | 10 timmar                             | 24 timmar | 5 timmar    | 9 timmar | 3 timmar    | 7 timmar | 1 timmar    | 5 timmar |
| Micron Extra EU       | 10 timmar                             | 24 timmar | 5 timmar    | 9 timmar | 3 timmar    | 7 timmar | 1 timmar    | 5 timmar |
| Micron WA             | 10 timmar                             | 1 månad   | 5 timmar    | 1 månad  | 3 timmar    | 1 månad  | 1 timmar    | 1 månad  |
| Perfection Undercoat  | 10 timmar                             | 5 dagar   | 5 timmar    | 3 dagar  | 3 timmar    | 2 dagar  | 2 timmar    | 1 dag    |
| Polyurethane Basecoat | 10 timmar                             | 5 dagar   | 5 timmar    | 3 dagar  | 3 timmar    | 2 dagar  | 2 timmar    | 1 dag    |
| Pre-Kote              | 10 timmar                             | 24 timmar | 5 timmar    | 9 timmar | 3 timmar    | 7 timmar | 1 timmar    | 5 timmar |
| Watertite             | -                                     | -         | 36 timmar   | 3 månad  | 24 timmar   | 3 månad  | 24 timmar   | 3 månad  |

**Notera:** För övriga International bottenfärger som Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Micron Superior, Navigator samt Trilux Hard Antifouling används samma övermålningstider som för Micron Extra. Övermålningstider avser Pensel/Rulle. Om den maximala övermålningstiden har överskridits, slipa med 180-220 papper, vått eller torrt.

**BRUKSANVISNING****Förbehandling**

**STÅL** Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Sandblåstra till Sa 2,5 - till vit metallyta. Om blåstring inte är möjligt, vinkelslipa med 24-36 papper till en jämn, ren, ljus metall med en skarpkantig profil på 50-75µm. Använd vinkelslip på mindre ytor.

**ALUMINIUM** Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 24-120 papper (kompatibelt med aluminium). Grövre papper rekommenderas för optimalt fäste. Rengör noga och låt torka. Grunda inom 8 timmar med en International rekommenderas Grundfärg.

**FÖRZINKAT/GALVNISERAT STÅL** Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 60-120 papper. Rengör noga och låt torka helt. Grunda inom 8 timmar med en International rekommenderas Grundfärg.

**ROSTFRITT STÅL** Lätt sandblåstring för att uppnå en profil på 50 µm. Rengör noga och låt torka helt. Grunda inom 8 timmar med en International rekommenderas Grundfärg.

**BLÅ** Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 120 papper eller maskinell stålborstning. Rengör noga och låt torka. Grunda inom 8 timmar med en International rekommenderas Grundfärg.

**BART TRÅ** Slipa med 80-180-papper. Torka bort slipdamm. Om man använder lösningsmedel är det viktigt att det får

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metod</b>                                        | avdunsta helt innan första skiktet med lack direkt på bart trä.<br>Om spackling behövs används rekommenderat spackel efter det att det första skiktet med Interprotect applicerats.<br>Avlägsna allt damm med en trasa före målning. Applicera nedanstående antal skikt: Stål/Aluminium/Legeringar - Över 4, Under 5. Bly - 5, Trä - 3. Vid användning som häftskikt ovanpå Interprime 820: 1 skikt. |
| <b>Tips</b>                                         | <b>Blanda</b> Rör om eller skaka båda komponenterna noga. Tillsätt härdaren till basen, rör om noga och låt blandningen stå 10 min så att alla luftbubblor försvinner.<br><b>Förtunning</b> YTA061 Förtunning Nr 7. GTA220<br><b>Rengöringsmedel</b> Använd GTA220 för rengöring av verktyg.<br><b>Annat</b> För att uppnå perfekt resultat, temperaturen på härdaren ska vara över 10°C.            |
| <b>Viktig information</b>                           | Används inte under 5°C. Appliceras inte över konventionella 1-komponentfärger. Måla inte när det finns risk att det bildas kondens på ytan. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Produktens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.                                                                                    |
| <b>Kompatibilitet/Substrat</b>                      | Interprotect kan målas på alla rekommenderade material efter förbehandling, och på epoxi grundfärger. Lämplig för rostfria trimplan och drev. Ej lämplig på 1-komponent produkter. Inte lämplig på propellrar utav brons eller andra legeringar.                                                                                                                                                     |
| <b>Antal skikt</b>                                  | 1-5 med pensel/rulle beroende på substrat och användning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Täckförmåga</b>                                  | (Teoretisk) - 9.1 m²/L med pensel<br>(Praktisk) - 8.1 m²/L med pensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt</b> | 50 mikron torrt med pensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt</b>  | 111 mikron vått med pensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Applicerings metoder</b>                         | Pensel, Rulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b>            | <b>ALLMÄNN INFORMATION:</b><br>Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.<br><b>TRANSPORTINFORMATION:</b><br>Interprotect bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.                                                                                                                               |
| <b>Säkerhet</b>           | <b>ALLMÄNNT:</b><br>Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.<br><b>DESTRUKTION:</b><br>Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härdas innan den kasseras.<br>Rester utav Interprotect kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..                                                      |
| <b>VIKTIG INFORMATION</b> | <i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i> |