



It's all wood needs

www.pinotex.dk

Pinotex Dør- & Vinduesmaling

Maj 2013



Produktbeskrivelse

Pinotex Dør & Vinduesmaling er en vandfortyndbar, halvblank maling til døre, vinduer og havemøbler udendørs. Pinotex Dør- og Vinduesmaling giver en meget slidstærk og vejrmotstandsdygtig overflade med høj glans- og kulørbestandighed. Er hurtigtørrende og klæbefri efter tørring, hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag.

Brugsvejledning

Pinotex Dør- og Vinduesmaling omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Træværk (Døre og vinduer) må max. indeholde 15% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med Bioclean eller Pinotex Husrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin eller cellulosefortynder, inden behandling.

Behandling, nyt og ubehandlet træ:

Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Super Base. Kitning og fugning, samt udfyldning af huller og revner, udføres med acrylplastkit el. termokit. Der grundmales herefter med Sadolin Vinduesgrunder. Der færdigmales min. 2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Tidligere behandlet træ:

Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Knaster, harpiksholdige områder og olieholdigt træ affedtes med rensebenzin.

Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ slibes til rent frisk træ. Bare områder grundes og forbehandles som nyt og ubehandlet træ".

Der færdigmales min. 2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C eller over +25°C Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.



Tekniske Data

Produkttype: Plastalkydymaling, vandfortyndbar

Anvendelsesområde: Udendørs

Glans: 35 - Halvblank

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genbehandling: Efter 4 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Kulør: RAL 9010, BW Hvid, BM, BC

Fortynding: Vand Max. 10 %.

Emballage størrelse: 1-, 2,5 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC.

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.