

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Pudsemørtel KC 50/50/700 0-2mm

Fabriksfremstillet receptmørtel KC 50/50/700, 0-2 mm

## PRODUKTBESKRIVELSE

Fabriksfremstillet receptmørtel KC 50/50/700 med kornstr. 0-2 mm, der kun skal tilsættes vand.

## ANVENDELSE

Skalflex Pudsemørtel KC 50/50/700 0-2mm anvendes til pudsning af teglsten, kalksandsten og blokke samt til pudsreparationer. Velegnet til fugning af murværk i henhold til Eurocode 6. Til indendørs og udendørs brug.

## EGENSKABER

- Fabriksfremstillet pudsemørtel
- KC 50/50/700 0-2 mm
- Universalmørtel til pudsning, omfugning og pudsreparationer
- Til pudsning med større lagtykkelser
- Til opfugning og fugereparationer
- Høj slidstyrke
- Til udendørs og indendørs brug
- Moderat miljøklasse

## PRODUKTINFORMATION

Emballage 20 kg sæk

Holdbarhed 12 måneder efter produktion

Opbevaringsforhold Tørt og frostfrit

Kornstørrelse 0-2 mm

## ANVENDELSE

Forbrug Pudsning: Ca. 2 kg/mm/m<sup>2</sup>  
Fugning: Ca. 10 kg pr. m<sup>2</sup> ved fugedybde på 15 mm

Arbejdstemperatur +5°C til +30°C hele døgnet

Blandingsforhold Ca. 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørmørtel

Hærdetid Min. 28 døgn ved +20°C

Anvendelsestid Ca. 60 minutter ved +20°C

### Produktdatablad

Skalflex Pudsemørtel KC 50/50/700 0-2mm

Marts 2024, Version 01.01

021820101000000122

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- MX2.1 / Moderat miljø
- Må ikke anvendes ved temperaturer under +5°C
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i hærdeperioden
- Nyopmuret underlag må ikke pudses
- Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet
- For at undgå for hurtig udtørring skal mørtlen, umiddelbart efter påføring, holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være fast, tørt, gennemhærdet, rengjort for snavs, salte og anden forurening. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blank vand.

### BLANDING

Der tilsættes ca. 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tør-mørtel. Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

## ANVENDELSE

### Pudsning

Første lag udføres som udkast i 3-5 mm lagtykkelse og tørrer til dagen efter. Andet lag trækkes på med stålbræt i 10-12 mm lagtykkelse. Overfladen glattes efter med pudsebræt.

For at undgå for hurtig udtørring skal mørtlen, umiddelbart efter påføring, holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i hærdeperioden.

### Fugning

Fugen skæres ud i 13-20 mm dybde. Der rengøres for snavs og støv, og murværket forvandes. Mørtlen trykkes ind i fugen med fugeske og komprimeres. Fugen bearbejdes med egnet fugeværktøj, mens mørtlen stadig er bearbejdelig (plastisk). Der fuges så rent som muligt, så afsyring kan undgås. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexPudsemørtelKC50507000-2mm-da-DKSKAL-(03-2024)-1-1.pdf

Produkt-datablad  
Skalflex Pudsemørtel KC 50/50/700 0-2mm  
Marts 2024, Version 01.01  
021820101000000122