



Ersätter: 2012-02-15

Datum : 2014-11-17

Fix-It 487017

Universellt monteringslim för inom- och utomhusbruk. Ger en fyllande och elastisk limfog. Fäster både på målade, fuktiga och kalla ytor. Tålbåde värme och kyla. Rekommenderas ej till celluloplast av polystyrenfoam (frigolett). Fäster bra mot målade ytors samt mot fuktiga och kalla ytor, förutsatt att ytorna är is- och frostfria.

- Elastisk.
- God täthet mot vatten och kyla (-40°C).
- Fäster mot målade, fuktiga och kalla ytor.

TEKNISKA DATA

Typ: Syntetiskt gummi lösningsmedel
Färg: Ljusgrå
Konsistens: Thixotropisk pasta
Densitet: Ca 1040 kg/m³.
Lösningmedel: Alikvatn hydrocarbons och metyletylketon (MEK).
Torrhalt: 60 %.
Flampunkt: Brandklass 1. Flampunkt vid -15°C.
Temperaturbeständighet: > 0°C - 100°C.

APPLIKATIONS DATA

Arbetsstemperatur: -15°C - +30°C
Monteringsstid: Ca 0 - 5 min i rumstemperatur.
Fuktbeständighet: Mycket god.
Åtgång: Ca 80 g per liter per 4 m m limsträng i diameter
Lagringstid: 18 månader (Ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco ProGun P160.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Mycket brandfarligt. Kan vara farligt vid inandning. Förvara oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från användningskållor. Rökning förbjöds. Sörj för god ventilation. Innehåller nafa och metyletylketon.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Vid hudkontakt tvätta om omedelbart med tvål och vatten. Redskap och limfläckar rengöres med lösningsmedel av petroleumtyp eller mekaniskt.

Ytterligare information finns i säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:
Montera patronen i limpistolen. Skär av plastunstycket och punktera in bränet i patronen. Avlägsna smuts, damm, vatten, frost och andra föroreningar från de ytors som skall limmas. Pressa ut limmet i sträng på underlaget eller på materialet. Tryck fast så att limmet väter kontaktytorna. Om bättre monteringshugg önskas, drag isär materialet och vänta några sekunder så att limfogens luft är ordentligt tryckt sedan på materialet på plats.

Vid vissa limning kan det vara lämpligt att hålla materialet på plats tills limmet bundit, med hjälp av t.ex. enstaka spik, tvingare eller liknande. Låt dessa sitta kvar ca 1 dygn. Kontrollera alltid att limmet fäster på det tilltänkta materialet.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml

160 ml

Infom ationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den mest pålitliga arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av faktorer om ständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com