

LADY Aqua

Produktbeskrivning

Typ

Silkematt färg för våtrum och tvättutrymmen.

Egenskaper och fördelar

Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Användningsområde

Våtrum och våtzoner i badrum och tvättstuga. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Se jotun.se, och längre ner i detta tekniska datablad, för utförlig utförandeansvisning över hur systemet byggs upp.

Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar

Vann/JOTUN
Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 5 L (fyllningsgrad 4,5 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor . Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor . Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	Silkematt 10
Generisk typ	Akrylfärg.
Volymtorrhalt	41 ± 2 volym%
Litervikt	1.4
pH värde	8.3 till 9.6
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Vid montering av Jotuns Våtrumssystem skall utförandeanvisningen följas (se jotun.se).

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
	8 – 10	100 – 125	41 – 51

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlaget och luftens temperatur skall vara minst +10 °C vid applicering. Luftens RH max. 70 %

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	4 t
Brukstorr	10 dagar
Genomhärdad	10 dagar

Låt systemet torra minst 10 dagar innan vattenbelastning.

Bruksanvisning

Uppbyggnad av ett vattentätt system

Förarbete	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt . Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum . Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.
Övergång mellan vägg och golv:	Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. JOTUN Grundning och lim för våtrum och LADY Aqua skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum . Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet. Vid montering av kakel som sockel skall väggen färdigbehandlas med hela färgssystemet innan sockeln sätts upp. Färgssystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgssystemet förseglas med Casco AquaSeal.
Rör genomföringar:	Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 4 timmar. Därefter fylls fogen med Casco AquaSeal. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett avsedd för rör-i-rör system. Manschetten limas fast till underlaget med Casco AquaSeal.
Grundning:	Alla sugande underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m ² /liter. Skall torka minst 4 timmar.
Väggbeklädnad:	Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum . Förbrukning 4-5 m ² /liter. Använd en långhårig roller. Montera JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum . Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en styv plastspackel där kanterna avrundats med slippapper. Påför JOTUN Grundning och Lim för våtrum som grundning. Grundningen påföres därefter oförtunnad, detta kan göras «vått i vått». Låt grundningen torka i 12 timmar. Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven. Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rör genomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.
Slutstrykning:	2 strykningar LADY Aqua .

Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem

Förarbete:	Rengör med JOTUN Special Målartvätt , mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam. Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall desinficeras med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter tvättning. Tidigare målat våtrumssystem måste vara oskadat. Eventuella skador måste repareras innan du målar om med LADY Aqua . Mindre sprickor påföres en strykning utspädd JOTUN Grundning och lim för våtrum . Skador (upp till 10 mm) fylls med Casco AquaTech och påföres en strykning utspädd JOTUN Grundning och lim för våtrum . Efter min. 12 timmars torktid påföres 2 strykningar LADY Aqua , förbrukningen skall vara 8–10 m ² /liter. Vid större skador/hål i underlaget skall man efter lagning, påföra ett komplett våtrumssystem med grundning och glasfiberväv påföras från hörn till hörn på
-------------------	--

	hela den skadade väggen (ovanpå existerande våtrumssystemet) för att säkra att systemet fortsatt är vattentätt.
Slutstrykning:	2 strykningar LADY Aqua .

Rengöring

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Nymålade ytor skall inte tvättas eller utsättas för vattenbelastning de första 10 dagarna (härdningstid för produkten).

Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.

Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Tom och torr färgburk i metall kan du lämna till lokal återvinningsstation. Tom och torr färgburk i plast kan sorteras som plastemballage. Läs mer på Sopor.nu om hur detta görs i din kommun.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden



Produktgaranti

Garanterad täckförmåga på två strykningar. Närmare om LADY Täckgaranti:

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.